


BIPRO

120-cell

双面双玻组件
9BB切片单晶PERC



产品特性



9BB半片电池技术

全新电路设计，更低的内部电流，更低的内阻损耗
掺镓硅片，首年衰减<2%、线性衰减≤0.45%



行业领先的发电效率增益

双面电池技术
不同安装地面，额外5%-25%发电收益



优秀的抗PID性能

通过TUV南德两倍于行业标准的抗PID（电势诱导衰减）
测试（85°C/85% RH、192小时）



更广泛的应用性

无透水性及高耐磨性，可更广泛的应用在高湿度及
强风沙地带



IP68接线盒

高标准等级防水性能、有效抵御恶劣环境

体系及产品认证

- IEC 61215 / IEC 61730 / UL 1703 / UL 61730
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系



质量保证

12年
质量保证

30年
功率保证

腾晖光伏线性功率保证
行业标准



电性能参数

STC标准下组件性能 (公差: 0 ~ +3%)

最大额定功率 (Pmax/W)	355	360	365	370	375
最大功率点的电压 (Vmpp/V)	34.0	34.3	34.6	34.9	35.2
最大功率点的电流 (Impp/A)	10.45	10.50	10.56	10.61	10.66
开路电压 (Voc/V)	40.5	40.7	40.9	41.1	41.3
短路电流 (Isc/A)	11.10	11.15	11.20	11.26	11.31
组件效率 η_m (%)	18.9	19.1	19.4	19.7	19.9

NMOT标准下组件性能

最大额定功率 (Pmax/W)	264	267	271	274	278
最大功率点的电压 (Vmpp/V)	31.4	31.6	31.9	32.1	32.3
最大功率点的电流 (Impp/A)	8.43	8.46	8.50	8.55	8.60
开路电压 (Voc/V)	37.7	37.9	38.0	38.2	38.4
短路电流 (Isc/A)	8.96	9.00	9.04	9.09	9.13

STC (标准测试环境): 辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 光谱AM1.5

NMOT (组件标称工作温度): 辐照度800W/m², 环境温度20°C, 光谱AM1.5, 风速1m/s

双面发电参数 (参考360W)

Pmax gain	Pmax/W	Vmpp/V	Impp/A	Voc/V	Isc/A
5%	378	33.9	11.15	40.5	11.90
10%	397	33.9	11.74	40.5	12.46
15%	419	33.9	12.38	40.5	13.03
20%	434	34.1	12.74	40.7	13.60
25%	452	34.1	13.28	40.7	14.16

机械参数

电池片种类	单晶
电池片尺寸	166*166mm
电池片排列	120 (6*20)
组件质量	24.5kg (54.0lbs)
组件尺寸	1792*1048*30mm (70.55*41.26*1.18inches)
电缆长度	300mm (11.81inches)
电缆横截面积	TUV: 4mm ² (0.006inches ²)/UL: 12AWG
正面玻璃	2.0mm 镀膜高透钢化玻璃
背面玻璃	2.0mm 高透玻璃
旁路二极管数量	3/6
包装标准	35片/托, 840片/40尺柜
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68


工作条件

最大系统电压	1500V/DC(IEC)
工作温度	-40°C ~ +85°C
熔断电流	20A
静态载荷	雪载: 5400Pa/ 风载: 2400Pa
接地电阻	≤0.1Ω
安全等级	II
绝缘电阻	≥100MΩ
接线器	T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2
背面系数	70% ± 5%
*Under STC: Backside Output Ratio = $P_{\max(\text{rear})} / P_{\max(\text{front})}$	

温度特性

温度系数 Pmax	-0.36%/°C
温度系数 Voc	-0.26%/°C
温度系数 Isc	+0.043%/°C
电池工作温度 NMOT	43 ± 2°C

I-V曲线



技术图

